

RESTAURÁČSKÁ ZPRÁVA

Pomník obětem koncentračního tábora s hrobem

V Rychnově u Jablonce nad Nisou



Vypracoval Petr Verich

listopad 2023

1. Lokalizace památky

kraj: Liberecký

1. obec: Rychnov u Jablonce nad Nisou
2. část obce: Rychnov u Jablonce nad Nisou
3. k.ú.: Rychnov u Jablonce nad Nisou
4. bližší určení místa popisem: městský hřbitov – jeho spodní část, ul. Hřbitovní
5. název objektu jehož součástí je restaurované dílo: pomník obětem koncentračního tábora s hrobem
6. rejstříkové číslo restaurované památky: 36745/5-96
7. název památky: pomník obětem koncentračního tábora s hrobem

2. Údaje o památce

1. autor: kamenosochař Jaroš z Jablonce nad Nisou
2. datování: 1950
3. materiál: pískovec/ sekání
4. rozměry:
5. předchozí restaurátorské zásahy: nejsou známy

3. Údaje o akci

1. vlastník: obec Rychnov u Jablonce nad Nisou
2. investor: MNO ČR se spoluúčastí obce
3. Práce byly prováděny 08 – 10.2023

4. POPIS

Dva kamenné čtyřboké pilíře s mísami na věčný oheň, na jednom pilíři vystupující nápis: LIDÉ BDĚTE ! , na druhém nápis OBĚTEM NACISMU . Od nich zrcadlově do boku rovná zídka s krycí deskou s úpravou bosování, deska hladká.

5. POPIS PAMÁTKOVÉ HODNOTY

Jedná se spíše o kamenické dílo se zdůrazněním místa posledního odpočinku obětí.

7. POPIS STAVU PAMÁTKY PŘED ZAPOČETÍM RESTAURÁTORSKÝCH PRACÍ:

Kámen je napaden řasou a lišejníkem, prachové depozity. Na památce jsou mechanická poškození, mísy byly uvolněny a v minulosti rozlomeny a následně slepeny s použitím železných kramlí, na pískovci eroze materiálu, nedatované vysprávky a zbytky nátěru okrového odstínu.

8. POSTUP PRÁCE:

Kámen byl očištěn parou a čistící pastou, lokálně dočištěn ručně. Byly odstraněny nevhodné vysprávky a uvolněné spárování, odvrtny korodující kramle v míse. Poškozená místa byla předzpevněna. Následně byly vlepeny dvě kramličky z nerezů do jedné mísy. Poškozená místa byla doplněna umělým kamenem barveným ve hmotě, jehož povrchová struktura byla přirovnána k okolnímu povrchu pískovce. Po vyzrání byl povrch lokálně barevně retušován. Na závěr je provedena biocidní a hydrofobní ochrana materiálu.

10. POUŽITÉ TECHNOLOGIE A MATERIÁLY:

Zpevnění kamene Porosil Z, čištění tlaková pára a čistící pasta Remmers, tmely- umělý kámen barvený ve hmotě anorganickými pigmenty Aqua Bárta – Petra. Biocidní ošetření STACHEMA , nerezová ocel, lepidlo epoxid, hydrofobizace Remmers WS

11. DOPORUČENÝ REŽIM PAMÁTKY:

Po zhruba 5 letech vyzvat restaurátora k revizi tmelů a doplňků, obnovit hydrofobizaci

V Turnově dne 7.11.2023

Petr Verich – restaurátor

Na Stráni 4

Praha 10

101 00

Tel: 603802467

Č. licence: 10.511.97

Příloha: fotodokumentace postupu prací



Celkový pohled na zídky s mísami na věčný oheň – stav před restaurováním



Postup práce – stav po vyčištění, tmelení a spárování



Levý pilíř, postup práce, tmelení poškozených míst



Vyjmutí zrezivělých kramlí z mísy



Tmelení mísy věčného ohně



Mísy věčného ohně po zrestaurování



Celkový pohled na zrestaurované zídky

